Soltis 92

	Color	Alu	Opaque Alu
Technische Daten			
Öffnungsgrad	4%		0%
Gewicht EN ISO 2286-2	420 g/m²		650 g/m²
Dicke	0,45 mm		0,60 mm
Breite	177 cm - 267 cm		170 cm
Rollenlänge			
in Breite 170 cm	–		40 lfm
in Breite 177 cm	50 lfm		–
in Breite 267 cm	40 lfm		–
Physikalische Eigenschaften			
Reißkraft (Kette/Schuss) EN ISO 1421	310/210 daN/5 cm		310/210 daN/5 cm
Weiterreißkraft (Kette/Schuss) DIN 53.363	45/20 daN		45/20 daN
Lichtundurchlässigkeit (Opaque Alu) EN 14501	–		Klasse 4 (200.000 lux)
Umwelteigenschaften			
CO_2-Auswirkung EN 15804 + A1	2,49 kg CO_2 eq/m²		
Brennverhalten			
Brandklasse	**M1**/NF P 92-507 **B1**/DIN 4102-1 **M1**/UNE 23727 **Class 1**/EN 13773 **Class 1**/UNI 9177-87 **VKF 5.3**/SN 198898 BS 7837 BS 5867-2 **Schwerbrennbar-Q1-Tr1**/ONORM A 3800-1 NFPA 701 Method 1&2 CSFM T19 **Class A**/ASTM E84 CAN ULCS109 AS/NZS 1530.2 & 1530.3 **Group 1**/AS NZS 3837 **G1**/GOST 30244		**B1**/DIN 4102-1 **Class 1**/EN 13773 **Class 2**/UNI 9177 **VKF 5.3**/SN 198898 BS 5867-2 **Schwerbrennbar-Q1-Tr1**/ONORM A 3800-1 NFPA 701 Method 1&2 CSFM T19 **Class A**/ASTM E84 CAN ULCS109 AS/NZS 1530.2 & 1530.3 **Group 1**/AS NZS 3837
Euroklasse EN 13501-1	**B-s2,d0**		**B-s2,d0**
Managementsysteme			
	Qualität: ISO 9001 • **Umwelt**: ISO 14001 • **Energie** : ISO 50001		

Zertifizierungen, Labels, Garantien

Précontraint® Technologie

5 Jahre Garantie

Soltis 92 Color & Alu

Tools und Services

Soltissim: Tool zur Bewertung der Energieeinsparungen, die mit Soltis Geweben erzielt werden können. Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Serge Ferrari.

[1] Fasst das CSR-Projekt der Gruppe zusammen, das sich auf den Menschen konzentriert, um wirtschaftliche Leistung und positive Auswirkungen in Einklang zu bringen.

Bei den obenstehenden Daten handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/-5%.

Der Wert der Erderwärmung wurde von der Zertifizierungsgesellschaft Bureau Veritas bestätigt.

Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext. Die in diesem Dokument angegebenen Werte sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.

Die gezeigten Farben und Texturen sind als Hinweis gegeben und können auf Bildschirmen leicht abweichen.

Soltis und Précontraint sind eingetragene Marken von Serge Ferrari SAS.
Ref. SC92DE • 04/2026

DE

Bildrechte: ©ZUH Visuals, ©Antoine Séguin

Serge Ferrari group

sergeferrarigroup.com