Stand 01-12-2022

LAC 640

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Schutzplanen für den Agrarbereich, Schutzüberzug, Gepäckplane, Container Abdeckplanen

Eigenschaften	Messwerte Kette	Messwerte Schuss	Einheiten	Normen
Allgemeine Eigenschaften				
Trägergewebe	1100 dTex PES HT 990 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Ausstattung	Lackierung Cleangard beidseitig			
Gewicht	640		g/m²	ISO 3801
Breiten	150 250 250 300 300 320 320		cm	
Schnittlängen	60 60 250 60 250 60 250		ml	
Widerstandsfähigkeit des Stoffs				
Reissfestigkeit	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	30	25	daN	DIN 53.363
Haftung	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)
Brandklasse	< 100		mm/min	DIN 75 200
	< 100		mm/min	ISO 3795 : 1989

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %. Saint Clair Textiles behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern. Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.